

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT 815UX** 厂商: 沙比克 **Sabic** 品牌: **VALOX**

材料标识	PBT-GF15%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E45329	厂商品牌	VALOX
材料特性	抗紫外线良好.美观.填充物为15% 玻璃纤维增强材料	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		110 -120	°C
干燥时间		4-6	Hr
水份含量		0.020	%
注塑温度			
螺筒后部温度		240-260	°C
螺筒中部温度		255-280	°C
螺筒前部温度		260-280	°C
模头温度		265-275	°C
模具温度		60-110	°C