

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: PBT B1300 厂商: 朗盛 Lanxess 品牌: POCAN**

材料标识	PBT	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	POCAN	材料特性	阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.30	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.50	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.20	%
熔融流动指数			
250°C / 2.16Kg	ISO 1133	45.0	cm <sup>3</sup> /10min

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	120	Mpa

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	55.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	>20	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2700	Mpa
拉伸蠕变模量			
1 Hr	ISO 899-1	2400	Mpa
1000 Hr	ISO 899-1	1400	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	90.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2700	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	<10	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 179/1eA	<10	kJ/m <sup>2</sup>
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	220	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 179/1eU	150	kJ/m <sup>2</sup>
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	<10	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 180/1A	<10	kJ/m <sup>2</sup>
-40°C	ISO 180/1A	<10	kJ/m <sup>2</sup>
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1U	150	kJ/m <sup>2</sup>

-30°C	ISO 180/1U	150	kJ/m²
-------	------------	-----	-------

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	160	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	60.0	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	180	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.2E-4	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	1.3E-4	cm/cm / °C
导热系数	DIN52612	0.25	W/m/K

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度			
1.00mm	IEC 60243-1	28	KV/mm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB
灼热丝起燃温度			
0.20mm	IEC 60695-2-12	750	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		4-8	Hr