

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT B4040G0** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultradur**

材料标识	PBT-GF50%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Ultradur	用途	汽车行业.工业配件.家电部件.把手
材料特性	美观.填充物为50% 玻璃纤维增强材料	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.73	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.24	%
横向方向	ISO 294-4	0.77	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.40	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.20	%
熔融流动指数			
275°C / 2.16Kg	ISO 1133	8.5	cm <sup>3</sup> /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	170	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	1.60	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	18000	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	272	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	10	kJ/m <sup>2</sup>
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	60	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 179/1eU	70	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	221	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	205	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	235	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
耗散因数	IEC 60250	225	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -120	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.040	%
注塑温度			
螺筒后部温度		265	°C
螺筒中部温度		270	°C
螺筒前部温度		270	°C
模头温度		270	°C
模具温度		60-100	°C