

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT KP212G15V0BM** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **SPESIN**

材料标识	PBT-GF15%-V0	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	SPESIN	用途	电气 电子领域
材料特性	优秀的机械性能 热性质及电气性能	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.53	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	120	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	108	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	156	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	5517	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	5.6	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ISO 75-2/A	178	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	224	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	V-0	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -120	°C
干燥时间		3-5	Hr

水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		245-255	°C
螺筒中部温度		245-260	°C
螺筒前部温度		245-260	°C
模具温度		40-80	°C