

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT T7391 POS151 900044** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品牌: **POCAN**

材料标识	PBT/PET-GF45%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	POCAN	材料特性	阻燃,耐热,美观,填充物为45% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB
灼热丝起燃温度			
0.2mm	IEC 60695-2-12	750	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -120	°C
干燥时间		4-8	Hr
注塑温度			
模具温度		80-100	°C