

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ABS GX70** 厂商: **斯泰隆 Styron** 品牌: **PULSE**

材料标识	PC/ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	PULSE	用途	汽车行业
材料特性	耐冲击,耐热,无气味/无味道	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.11	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.40	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	49.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	80	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2150	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	55	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	50	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	97.0	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	117	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	7.5E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级			
氧指数	ISO 4589-2	21	%

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		215-230	°C
螺筒中部温度		230-235	°C
螺筒前部温度		235-240	°C
模头温度		240-250	°C
模具温度		40-60	°C