

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ABS HC1104HF** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **CYCOLOY**

材料标识	PC/ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	CYCOLOY	材料特性	耐冲击,耐热
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	53	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	93	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2250	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	83	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2320	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	580	J/m
-30°C	ASTM D256	430	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		128	°C
1.80MPa 未退火		106	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -110	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		250-290	°C
螺筒中部温度		255-295	°C
螺筒前部温度		260-300	°C

模头温度		275-300	°C
模具温度		60-90	°C