

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ABS T88 GF-30** 厂商: **拜耳 Bayer** 品牌: **Bayblend**

材料标识	PC/ABS-GF31%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Bayblend	材料特性	冲击改性,耐热
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.38	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.25	%
横向方向	ISO 294-4	0.40	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.40	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.10	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	135	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	2.0	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	10000	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	12	kJ/m ²
-30°C	ISO 180/1A	11	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	134	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	126	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	132	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	2.5E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	6.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+16	$\Omega \cdot \text{cm}$
表面电阻	IEC 60093	1.0E+17	$\Omega \cdot \text{cm}$
绝缘强度	IEC 60243-1	35	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	175	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.85 mm	HB