

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ASA HSC7079NH** 厂商: **锦湖 KUMHO** 品牌:

材料标识	PC/ASA-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E254819	厂商品牌	
用途	电子应用领域 汽车领域的应用	材料特性	流动性高
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.17	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.50-0.70	%
熔融流动指数			
230°C / 10Kg	ASTM D1238	70	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	60	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	80	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	85	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2500	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	500	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		85	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	100	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		3.00-4.00	Hr
注塑温度			
模具温度		50-80	°C