

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ASA W85 HI** 厂商: **拜耳 Bayer** 品牌: **Bayblend**

材料标识	ASA-PC	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Bayblend	材料特性	耐热,耐候性好,柔软
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
260°C / 5.0Kg	ISO 1133	17	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	56	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	> 50	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2300	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	48	kJ/m ²
-30°C	ISO 180/1A	38	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ISO 306/B50	134	°C