

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/PBT HI1002F** 厂商: **LG Chemical** 品牌: **Lupox**

材料标识	PC/PBT-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E248280/E67171</b>	厂商品牌	Lupox
用途	电气/电子应用	材料特性	耐冲击
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.33	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.1	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	50.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	50	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	73.5	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1910	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	440	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		120	°C
1.80MPa 未退火		90.0	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.750 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C

干燥时间		4.0-6.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		220-230	°C
螺筒中部温度		225-235	°C
螺筒前部温度		225-235	°C
模头温度		230-245	°C
模具温度		40-60	°C