

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/PBT UT5207** 厂商: **拜耳 Bayer** 品牌: **Makroblend**

材料标识	PC/PBT	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Makroblend	材料特性	冲击改性,耐冲击,耐化学品,优良的脱模剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.22	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.15	%
横向方向	ISO 294-4	0.80	%
熔融流动指数			
260°C / 5.0Kg	ISO 1133	21	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	55	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	> 50	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2000	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	65	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2000	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	60	kJ/m ²
-30°C	ISO 180/1A	45	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	100	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	75	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	122	°C

线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	9.0E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	9.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	> 1.0E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	> 1.0E+15	Ω.cm
耗散因数	IEC 60250	225	V