

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC PC-15CF-15GF/00 NH FR V0 BLACK** 厂商: **普立万 Polyone**
品牌: **Edgetek**

材料标识	PC-GF15%-CF15%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Edgetek	材料特性	无卤阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.37	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	130	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	2.0-3.0	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	11500	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	165	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	12000	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	100	J/m

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	1.0E+2到1.0E+5	Ω.cm

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -130	°C
干燥时间		4	Hr
注塑温度			
模具温度		80-100	°C