

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PEEK LCL33E** 厂商: **沙比克(LNP) Sabic(LNP)** 品
牌: **LUBRICOMP**

材料标识	PEEK-CF15%-V0	颜色	黑色/Black
UL编号	E121562	厂商品牌	LUBRICOMP
材料特性	阻燃/额定火焰,加工性能良好,耐磨,润滑	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.43	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.20	%
横向方向	ASTM D995	0.55	%
吸水率			
(23°C, 50RH)	ASTM D570	0.070	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	180	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	1.7	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	16600	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	267	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	13000	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	64	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	490	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			

1.80MPa 未退火		> 299	°C
-------------	--	-------	----

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		150	°C
干燥时间		4.0-6.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		370-380	°C
螺筒中部温度		380-400	°C
螺筒前部温度		380-400	°C
模头温度		380-400	°C
模具温度		175-190	°C