

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PEEK LFL36E** 厂商: **沙比克(LNP) Sabic(LNP)** 品
牌: **LUBRICOMP**

材料标识	PEEK-GF30%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E121562	厂商品牌	LUBRICOMP
材料特性	加工性能良好,耐磨,润滑	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.64	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	176	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	2.0	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	12200	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	263	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	11700	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	100	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	860	J/m
磨擦系数			
动态	ASTM D3702	0.49	
静态	ASTM D3702	0.73	

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		339	°C
1.80MPa 未退火		327	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -150	°C
干燥时间		4.0-6.0	Hr
水份含量		0.10	%
注塑温度			
螺筒后部温度		350-360	°C
螺筒中部温度		370-380	°C
螺筒前部温度		380-390	°C
模头温度		380-390	°C
模具温度		140-170	°C