

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PEI MD131A** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **ULTEM**

材料标识	PEI	颜色	透明/Transparent
厂商品牌	ULTEM	用途	食品接触应用
材料特性	可接触食品	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.36	g/cm ³
熔融流动指数			
337°C / 6.6Kg	ASTM D1238	16	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	110	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	70	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	3720	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	165	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3720	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		199	°C

注塑成型条件	建议值	单位
干燥温度	120 -150	°C
干燥时间	4.0-6.0	Hr
水份含量	0.02	%
注塑温度		
螺筒后部温度	340-350	°C

螺筒中部温度		350-370	°C
螺筒前部温度		370-380	°C
模头温度		370-380	°C
模具温度		130-160	°C