

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PETG GN071** 厂商: **伊士曼 Eastman** 品牌: **Eastar**

材料标识	PETG	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Eastar	用途	化妆品瓶 地板护理 个人护理瓶包装 家具 文具 体育用品
材料特性	优良的耐化学性 良好的清晰度 优秀的着色性能 良好的冲击强度 刚度好	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.27	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	108	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	50	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	180	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2030	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	68	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2060	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	105	J/m
-40°C	ASTM D256	50	J/m

光学性能	测试标准	数据	单位
透射率 μm	ASTM D1003	90	%
雾度 μm	ASTM D1003	0.2	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		70	°C

1.80MPa 未退火		62	°C
-------------	--	----	----

电气性能	测试标准	数据	单位
相对漏电起痕指数	ASTM D3638	600	V

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70	°C
干燥时间		6.00	Hr
注塑温度			
模具温度		20-40	°C