

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PMC PL-1186** 厂商: **住友 SUMITOMO** 品牌: **SUMILITE**

材料标识	PMC	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	SUMILITE	用途	电气/电子应用、电气用具 和 涂覆应用
材料形状	颗粒状/Resin		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.40	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	1.80	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	130	Mpa

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度	ASTM D149	18	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -100	°C
干燥时间		3.0	Hr