

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PMC PM-9640** 厂商: **住友 SUMITOMO** 品牌: **Sumikon**

材料标识	PMC-GF-MD-V0	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Sumikon	用途	外壳、汽车行业
材料特性	阻燃、高强度、良好的尺寸稳定性、耐热、热固性材料、加工方式为:树脂传递成型或注射成型	材料形状	颗粒状/Resin

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	120	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	96	Mpa
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	24800	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	172	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	21	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	2.4E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -100	°C
干燥时间		3.0	Hr