

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PMC PMC T 399J 厂商: 长春 CCP 品牌: LONGLITE

材料标识	PMC-GF-MD-V0	颜色	本色/Natural colour
UL 编号	E59481	厂商品牌	LONGLITE
材料特性	耐化学品、加工性能良好、耐候性好、耐磨、耐热	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.71	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.04	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	160	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		194	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	2.0E+11	Ω.cm
绝缘强度			
2.00 mm	ASTM D149	17	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.76 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		60-95	°C
螺筒中部温度		60-95	°C
螺筒前部温度		60-95	°C
模头温度		85-90	°C
模具温度		175-200	°C