

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PMMA DR® M2** 厂商: **阿科玛 Arkema** 品牌: **Plexiglas**

材料标识	PMMA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Plexiglas	用途	食品接触应用
材料特性	冲击改性,低收缩性,良好的尺寸稳定性,抗紫外线,韧性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.15	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 3.8Kg	ASTM D1238	1.0	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
悬壁梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	43	J/m

光学性能	测试标准	数据	单位
透射率 μm	ASTM D1003	88.0	%
雾度 μm	ASTM D1003	2.5	%

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -85	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		185-205	°C
螺筒中部温度		220-240	°C
螺筒前部温度		210-230	°C
模头温度		210-230	°C
模具温度		70-80	°C