

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PMMA P-601** 厂商: **阿科玛 Arkema** 品牌: **Solarkote**

| | | | |
|------|-----------|------|------------------------|
| 材料标识 | PMMA | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | Solarkote | 用途 | 一般用途 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---------------|------------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.16 | g/cm ³ |
| 吸水率 | | | |
| (23°C, 24 hr) | ASTM D570 | 0.40 | % |
| 熔融流动指数 | | | |
| 230°C / 3.8Kg | ASTM D1238 | 1.1 | g/10min |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|----|----|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 69 | R |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|------------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 20.7 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 85 | % |
| 拉伸模量 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 1340 | Mpa |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 33.1 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 1170 | Mpa |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 85 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------------|-----------|------|----|
| 热变形温度 | | | |
| 1.80MPa 退火 | ASTM D648 | 51.7 | °C |
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 68.9 | °C |

| 注塑成型条件 | | 建议值 | 单位 |
|--------|--|---------|----|
| 干燥温度 | | 80 -85 | °C |
| 干燥时间 | | 2.0-4.0 | Hr |
| 注塑温度 | | | |
| 螺筒后部温度 | | 185-205 | °C |
| 螺筒中部温度 | | 220-240 | °C |
| 螺筒前部温度 | | 210-230 | °C |
| 模头温度 | | 210-230 | °C |
| 模具温度 | | 70-80 | °C |