

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PMMA SD6320P** 厂商: **三养 Samyang** 品牌: **TRIMMA**

| | | | |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PMMA | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | TRIMMA | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---------------|------------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.09 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 0.60 | % |
| 吸水率 | | | |
| (23°C, 24 hr) | ASTM D570 | 0.02 | % |
| 熔融流动指数 | | | |
| 220°C / 10Kg | ASTM D1238 | 31 | g/10min |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|------------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 49 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 10 | % |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 58.8 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 1860 | Mpa |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 78 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|------|----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 1.80MPa 未退火 | | 78 | °C |