

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM 577 BK000** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Delrin**

材料标识	POM-GF20%	颜色	黑色/Black
UL编号	E41938	厂商品牌	Delrin
用途	电线电缆	材料特性	阻燃、脱模剂、紫外线稳定
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.56	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.70	%
横向方向	ISO 294-4	1.10	%
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ISO 1133	7.00	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	52	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	10	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	4800	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	4600	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	3.0	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	3.0	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	164	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	118	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	178	°C

线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	5.6E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	9.2E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB