

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM FM350** 厂商: 台塑 **FORMOSA PLASTICS** 品
牌: **FORMOCON**

材料标识	POM COPOLYMER	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E173318	厂商品牌	FORMOCON
材料特性	阻燃	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.41	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	35.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	80	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	60.8	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	40	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	93.2	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2550	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	50	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		158	°C
1.80MPa 未退火		110	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	162	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	8.5E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+14	Ω.cm
表面电阻	ASTM D257	1.0E+16	Ω.cm
绝缘强度			
2.00 mm	ASTM D149	24	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB