

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM K700** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **KOCETAL**

材料标识	POM COPOLYMER	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E190675</b>	厂商品牌	KOCETAL
用途	汽车行业 和 工程/工业配件	材料特性	阻燃、加工性能良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.41	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	27.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	82	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	58	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	30	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	84	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2260	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	49	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		160	°C
1.80MPa 未退火		110	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	162	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	9.0E-5-1.1E-4	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+16	Ω.cm
表面电阻	ASTM D257	1.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	19	KV/mm
耗散因数	ASTM D150	> 200	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	HB