

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM UR302** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **KOCETAL**

材料标识	POM	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	KOCETAL	用途	齿轮 滚轴
材料特性	耐摩擦性 耐磨损性 耐化学性 耐热稳定性 尺寸稳定性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.38	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.8	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.24	%
熔融流动指数			
°C / Kg	ISO 1133	8.5	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	70	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
°C	ISO 527-2	53	Mpa
断裂伸长率			
°C	ISO 527-2	>50	%
弯曲强度			
°C	ISO 178	66	Mpa
弯曲模量			
°C	ISO 178	2300	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	8.5	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ISO 75-2/A	77	°C

维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	166	°C
电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度	IEC 60243-1	19	KV/mm
阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	HB	1.5mm