

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM WR-01** 厂商: **宝理 Polyplastics** 品牌: **DURACON**

材料标识	POM	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	DURACON	材料特性	耐氯化水性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.41	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	1.20	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	80	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	58	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	38	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	76	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2050	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	5.60	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	78	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.2E-4	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	1.2E-4	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
------	------	----	----

体积电阻	IEC 60093	1.0E+13	$\Omega \cdot \text{cm}$
表面电阻	IEC 60093	5.0E+13	$\Omega \cdot \text{cm}$
绝缘强度			
3mm	IEC 60243-1	19	KV/mm