

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 1329** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ASI**
POLYPROPYLENE

| | | | |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PP Copoly | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | ASI POLYPROPYLENE | 用途 | 汽车行业 |
| 材料特性 | 共聚物、稳定 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------------|------------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 0.90 | g/cm ³ |
| 熔融流动指数 | | | |
| 230°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 10 | g/10min |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|------------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 24.1 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 7.0 | % |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 1100 | Mpa |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 110 | J/m |
| 落锤冲击 | ASTM D5420 | 33.90 | J |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|------|----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45MPa 未退火 | | 90 | °C |
| 1.80MPa 未退火 | | 55 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|----|----|
| 防火等级 | UL-94 | - | HB |