

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 828-01** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ASI**
POLYPROPYLENE

材料标识	PP Impact Copoly	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E51193	厂商品牌	ASI POLYPROPYLENE
用途	食品接触应用	材料特性	共聚物、可接触食品、耐热、热稳定剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.898	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	10	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	24.1	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	7.0	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1100	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	130	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
落锤冲击	ASTM D3029	33.90	J

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		85	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB