

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP ABP-2119** 厂商: **金发 Kingfa** 品牌: **Kingfa**

材料标识	PP	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Kingfa	用途	汽车行业
材料特性	阻燃, 附着力强	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.50	%
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	9.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	65	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	18	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	400	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	23	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	800	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	550	J/m
-30°C	ASTM D256	60	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		105	°C
1.80MPa 未退火		52	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	3.20 mm	HB