

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP BF20H** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **AGRIPLAS**

材料标识	PP	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	AGRIPLAS	材料特性	含20%有机填料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	0.96	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	27.5	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	3.0	%
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2300	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	3.4	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	125	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	70	°C