

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP HSP-375** 厂商: **乐天化学 LOTTE** 品牌: **POPELEN**

材料标识	PP copolymer	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	POPELEN	用途	汽车行业
材料特性	共聚物,耐划伤性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.97	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	22	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	75	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	24.5	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	80	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	37.3	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1960	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	150	J/m
-30°C	ASTM D256	59	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		125	°C