

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP K7926** 厂商: **赛科 Secco** 品牌:

材料标识	PP copolymer	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	广泛用于注塑模塑 汽车部件 家用电器 玩具等
材料特性	抗冲共聚聚丙烯	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	0.90	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
200°C / 2.16Kg	ISO 1133	26	cm <sup>3</sup> /10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	95	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	26	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	1250	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	10	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	92	°C