

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP PP5140R B1** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Maxxam**

材料标识	PP-MD40%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Maxxam	用途	建筑应用,汽车领域
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.25	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ISO 1133	13	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	27.1	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	3740	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	2.1	kJ/m ²
-40°C	ISO 180/1A	1.9	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	147	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	82	°C