

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP SEP-750** 厂商: **乐天化学 LOTTE** 品牌: **RANPELEN**

材料标识	PP Corporation	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E85371</b>	厂商品牌	RANPELEN
用途	泡沫	材料特性	良好的刚度,耐冲击,加工方式为:泡沫处理
材料形状	颗粒状/Resin		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	7.0	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	21.6	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	100	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	735	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	98	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	115	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50-1.60 mm	HB