

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP SFC-750** 厂商: **乐天化学 LOTTE** 品牌: **RANPELEN**

材料标识	PP Corporation	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	RANPELEN	用途	薄膜,包装
材料特性	高光泽度,滑动,可接触食品,加工方式为:铸造薄膜	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	8.0	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	80	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	21.6	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	500	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	735	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	98	J/m

光学性能	测试标准	数据	单位
雾度 30.0 μm	ASTM D1003	2.0	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		70	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	132	°C