

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP TF7000 ES** 厂商: **斯泰隆 Styron** 品牌: **INSPIRE**

材料标识	pp-MD20%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	INSPIRE	用途	汽车行业
材料特性	良好的刚度,耐冲击,耐划伤性,高刚度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.03	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	27	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	70	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
干燥时间		2.0	Hr
注塑温度			
模具温度		20.0-60.0	°C