

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE 340W** 厂商: **旭化成 Asahi Kasei** 品牌: **Xyron**

材料标识	PPE/PS	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E82268	厂商品牌	Xyron
材料特性	良好的流动性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.08	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.10	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	44.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	21	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	72.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2270	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	15	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	94.0	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	7.5E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+16	Ω.cm
绝缘强度			

2.0mm	IEC 60243-1	29	KV/mm
-------	-------------	----	-------

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75mm	V-2

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		90.0 -100	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
模具温度		50.0-80.0	°C