

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE AG511** 厂商: **旭化成 Asahi Kasei** 品牌: **Xyron**

材料标识	PPE/PS-GF10%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Xyron	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.15	g/cm <sup>3</sup>

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	90	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	4.0	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	140	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	3850	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	11	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	150	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	5.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.3E+16	Ω.cm
绝缘强度			
2.00	IEC 60243-1	24	KV/mm

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -130	°C

干燥时间		3.0-4.0	Hr
注塑温度			
模具温度		60.0-120	°C