

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE FP6130** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **NORYL**

材料标识	PPE/PS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	NORYL	材料特性	无卤素,高流动性,良好的尺寸稳定性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.10	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.13	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.02	%
熔融流动指数			
280°C / 2.16Kg	ISO 1133	34	cm <sup>3</sup> /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	61	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	8.0	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2510	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	89	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2420	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	6.0	kJ/m <sup>2</sup>
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	6.0	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 180/1A	4.0	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	92	°C

维卡软化温度	ISO 306/B50	111	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	7.4E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	7.4E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	4.5E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.5E+14	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	29	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	250	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	V-1

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -110	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		240-290	°C
螺筒中部温度		250-300	°C
螺筒前部温度		265-300	°C
模头温度		280-300	°C
模具温度		70-100	°C