

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE GP1000D** 厂商: **LG Chemical** 品牌: **Lumiloy**

材料标识	PPE/PS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Lumiloy	用途	电气/电子应用
材料特性	耐冲击	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.06	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
280°C / 5.0Kg	ASTM D1238	7.5	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	57.9	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	40	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	96.1	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2280	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	220	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		128	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		90 -110	°C
干燥时间		4.0-5.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		270-290	°C
螺筒中部温度		280-300	°C

螺筒前部温度		280-300	°C
模头温度		280-300	°C
模具温度		90-120	°C