

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE LN91** 厂商: **三菱工程塑料 MEP** 品牌: **Luplace**

材料标识	PPE/PS-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E41179</b>	厂商品牌	Luplace
材料特性	阻燃性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.10	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.060	%
横向方向	ISO 294-4	0.060	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.070	%
熔融流动指数			
300°C / 2.16Kg	ISO 1133	4.0	cm <sup>3</sup> /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	70	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	55	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	105	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2700	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	12	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	160	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	145	°C
线膨胀系数			

垂直方向	ISO 11359-2	5.5E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	5.8E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	3.0E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	2.0E+15	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.750mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -120	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		250-280	°C
螺筒中部温度		270-300	°C
螺筒前部温度		270-300	°C
模具温度		80.0-110	°C