

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE PX603Y** 厂商: **三菱工程塑料 MEP** 品牌: **Lemalloy**

材料标识	PPE/PP	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Lemalloy	材料特性	高流动性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	0.98	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
280°C / 5.0Kg	ISO 1133	55	cm <sup>3</sup> /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	42.0	Mpa
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	1900	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	59.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	1900	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	5.0	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	120	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		110 -120	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		240-270	°C
螺筒中部温度		250-290	°C
螺筒前部温度		250-290	°C

模具温度

60.0-100

°C