

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC 2954-65 White 1500** 厂商: **Sylvin** 品牌: **Compounds**

材料标识	PVC	颜色	白色/White
厂商品牌	Compounds	用途	食品接触应用
材料特性	增塑,耐化学品	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.26	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A10s	ASTM D2240	65	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	13.1	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	430	%
撕裂强度			
垂直方向		43.8	KN/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度		165	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C
螺筒中部温度		160-180	°C
螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C