

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC 6201-75 Natural** 厂商: **Sylvin** 品牌: **Compounds**

材料标识	PVC	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Compounds	用途	电线电缆
材料特性	稳定	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.27	g/cm <sup>3</sup>

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A10s	ASTM D2240	75	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	15.9	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	430	%
撕裂强度			
垂直方向		56.9	KN/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度		168	°C
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-30	°C