

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC K K768AC9** 厂商: **三菱化学 Mitsubishi Chemical** 品
牌: **Sumiflex**

材料标识	PVC-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E90349	厂商品牌	Sumiflex
材料特性	弹性体,阻燃	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	JIS K7112	1.38	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
支撑硬度	JIS K6253	74	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸应力	JIS K672	6.90	Mpa
伸长率	伸长率	320	%

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.00 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C
螺筒中部温度		160-180	°C
螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C