

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC KL-31** 厂商: **韩华 Hanwha** 品牌: **HANWHA**

| | | | |
|------|-----------|------|------------------------|
| 材料标识 | PVC | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | HANWHA | 用途 | 建筑应用,泡沫 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|------------|------|-------------------|
| 表观密度 2 (浇注) | ASTM D1895 | 0.30 | g/cm ³ |
| 挥发性 | ASTM D3030 | 0.30 | % |

| 注塑成型条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|------|---------|----|
| 注塑温度 | | | |
| 螺筒后部温度 | | 160-180 | °C |
| 螺筒中部温度 | | 160-180 | °C |
| 螺筒前部温度 | | 160-180 | °C |
| 模头温度 | | 160-180 | °C |
| 模具温度 | | 25-50 | °C |