

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC PSM 075/G208/AC** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **BENVIC**

材料标识	PVC	颜色	灰色/Gray
厂商品牌	BENVIC	材料特性	稳定
材料形状	粉末状/Powder	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.22	g/cm <sup>3</sup>
表观密度 2 (浇注)	ISO 60	0.63	g/cm <sup>3</sup>

硬度	测试标准	数据	单位
支撑硬度 (邵氏 D)	ISO 868	71.0	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	9.7	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	290	%

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C
螺筒中部温度		160-180	°C
螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C