

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC RE 8219** 厂商: **新加坡聚合树脂 SPC** 品牌: **APEX**

材料标识	PVC-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E54709	厂商品牌	APEX
材料特性	刚硬,阻燃,尺寸稳定,耐冲击	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.38	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D180	ASTM D2240	83	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	42.20	Mpa
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2800	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2750	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	1000	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		71	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C
螺筒中部温度		160-180	°C

螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C